



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Consumo:

10-20 mq/l di prodotto. (dato puramente indicativo)

Confezione:

Bottiglia 0.750 lt

Bidoncino 4 lt

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.

conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

- _ Pavimentazioni in cotto
- _ Mattoni
- _ Clinker
- _ Pietre naturali
- _ Cementi industriali
- _ Superfici resistenti agli acidi.

AVVERTENZE

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.



ICEA DETER CLEANER_

ACIDO

DETERGENTE PER PAVIMENTI

DATI TECNICI

Aspetto: liquido limpido rosso profumato

Ph: $1 \pm 0,5$

Peso Specifico: $1,05 \text{ Kg/l} \pm 0,1$

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

ICEA DETER CLEANER-ACIDO è un prodotto studiato per affrontare efficacemente la pulitura delle pavimentazioni dai residui di posa e fugatura dovuti alla loro messa in opera, oltre che a sporco di natura inorganica. Rimuove efficacemente efflorescenze saline ed incrostazioni calcaree e neutralizza le superfici dopo il lavaggio con detergenti alcalini, come **BASICO**.

CICLO APPLICATIVO

- 1_** Prima di ogni intervento la pavimentazione deve risultare perfettamente asciutta.
- 2_** Dopo aver provveduto, se necessario, ad un lavaggio alcalino con **ICEA DETER CLEANER-BASICO**, si può procedere al lavaggio con **ICEA DETER CLEANER-ACIDO**.
- 3_** Il prodotto deve essere diluito prima dell'applicazione, partendo da una concentrazione minima del 20% di prodotto in acqua ed aumentandola progressivamente in base alle necessità.
- 4_** Bagnare abbondantemente con la soluzione ottenuta la pavimentazione, con tempi di contatto variabili dai 5 ai 10 minuti.
- 5_** Spazzolare meccanicamente la pavimentazione con monospazzola munita di disco marrone e/o manualmente con tamponi abrasivi per eliminare le tracce di posa, fugatura e/o incrostazioni presenti.
- 6_** A risultato ottenuto, asportare il tutto con aspira liquidi, stracci o carta assorbente.
- 7_** Infine risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua pulita e lasciare asciugare per verificare la perfetta riuscita della pulizia. Se necessario ripetere l'operazione.