BLANCO
INTONACO TRADIZIONALE BIANCO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Composizione:
cemento, aggregati di natura calcarea
Consumo:
15 kg/m2 (spessore 1 cm)
Confezione:
sacco 25 kg
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:
_ Laterizio nuovo
_ Termolaterizio per intonacatura in interno
_ Blocchi in calcestruzzo ordinario
_ Supporti vecchi in laterizio o muratura mista pre-trattati con un rinzaffo di: **"P010-Intonaco Cementizio Aggrappante"**

NON APPLICARE SU:
_ Supporti in gesso
_ Supporti verniciati
_ Supporti inconsistenti e friabili
_ Tufo, pietra tenera o similari
(usare "**P016-Intonaco Fibrorinforzato**")
_ Blocchi isolanti, blocchi in cemento cellulare
_ Murature miste senza adeguata preparazione preventiva (rete, rinzaffo, ecc.)
_ Pannelli e blocchi in legnocemento o polistirolo, se non previo fissaggio meccanico e rete portaintonaco.

AVVERTENZE
- Temperatura d'impiego +5°; +35°C
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti
- E' consigliabile inumidire i supporti il giorno prima dell'applicazione, specialmente con climi caldi o secchi
- Proteggere l'intonato da una rapida essiccazione ed inumidire per alcuni giorni dopo l'applicazione
- Non applicare su supporti non omogenei se non opportunamente preparati (rete)

QUALITÀ
Organizzazione con sistema di gestione per la qualità. Certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. - Certificato n° 09276

CE EN 998-I Malta per intonaco esterno ed interno per usi generali (GP)

DATI TECNICI
Granulometria: ≤ 2 mm
Acqua d'impasto: 20-22%
Massa volumica apparente: (UNI EN 1015-10) 1750 Kg/m3
Resist. a compress. 28gg: (UNI EN 12190) ≥ 3,5 N/mm2
Resist. a flessione 28gg: (UNI EN 196-1) > 1,5 N/mm2
Adesione al supporto: (UNI EN 10542) > 0,6 N/mm2
Spessore min applicabile per strato: 1 cm
Classe di resistenza: CS III
Conducibilità termica:(UNI EN 1745:2002) 0,80 W/mk

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO
BLANCO intonaco bianco, adatto sia per interni che per esterni (pareti e soffitti) di edifici ad uso abitativi, terziario, commerciale ed industriale. Ideale per ambienti in cui non è necessario l'utilizzo di finiture o pitture (es. garage, ambienti rustici, ecc). BLANCO consente di utilizzare un solo prodotto adatto alla fase di intonacatura e di finitura, risparmiando così l'applicazione di un ulteriore mano di prodotto.

CICLO APPLICATIVO
1_ Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito ed inumidito. In corrispondenza di travi, pilastri e laterizi di tamponamento si consiglia di interporre una rete porta intonaco "**ICEA AP105**". Le parti in calcestruzzo vanno preventivamente trattate con "**P010-Intonaco Cementizio Aggrappante**"

2_ Posizionare paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando "P01- Intonaco Tradizionale"

3_ A macchina o a mano con cazzuola, dosare l'acqua d'impasto fino ad ottenere una consistenza plastica

4_ Lo spessore dovrà essere compreso tra 1 e 2 cm per mano

5_ Dopo alcuni minuti dall'applicazione procedere alla livellatura con staggia di alluminio

6_ Dopo almeno 6-8 ore dall'applicazione (terminata la fase plastica) rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli

7_ La superficie ottenuta può essere trattata direttamente con un'ultima mano di rasatura finale tipo **P015 - Rasatura bianca iCEA**, nel caso in cui si intende ottenere un supporto perfettamente liscio e pronto alla fase di stuccatura.