CONSOLIDANTE ACRIL-SILOSSANICO
PER SUPERFICI DECOESE

DATI TECNICI
Aspetto: liquido paglierino semitrasparente
Peso Specifico: 1,02Kg/l ± 0,1
Diametro medio particellare : 30 nm
Temperatura minima filmazione: 0±1 °C
Viscosità: 30 mPa.s
Tempo di essiccazione: da 1 a 6 ore secondo condizioni atmosferiche

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto a base di resine acriliche micronizzate in micro-emulsione acquosa, particolarmente indicato per il trattamento isolante e consolidante di superfici minerali assorbenti sfarinanti e/o decoese. Grazie alla sua particolare composizione, **CONSOLIDANTE ACRILICO** presenta un elevato grado di penetrazione ed esplica un'importante azione riaggregante, sia corticale che profonda, agendo da legante sul materiale ed eliminando i problemi dovuti allo sfarinamento. Ha inoltre la capacità di rendere estremamente omogeneo l'assorbimento del supporto, promuovendo l'adesione ed ottimizzando eventuali operazioni di sovra-verniciatura e/o finitura. **CONSOLIDANTE ACRILICO** non altera l'aspetto cromatico del supporto e non modifica in maniera sostanziale la sua traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo, oltre che a presentare ottima resistenza ai raggi UV.

CICLO APPLICATIVO
1_ Applicare CONSOLIDANTE ACRILICO solo su superfici assorbenti, pulite e asciutte, che presentino fenomeni di sfarinamento e disgregazione superficiale.

2_ Diluire il prodotto in acqua in rapporti 1:1 o 1:2 (rispettivamente al 50% ed al 30% in acqua) a seconda della situazione di degrado.

3_ Applicare CONSOLIDANTE ACRILICO, in base alle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione o di pennello morbido in fibra naturale, saturando in maniera uniforme il supporto in una o più mani.

4_ E' importante evitare ristagni superficiali di prodotto.

5_ Attendere almeno 6/12 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento. **6_** Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Consumo:
12-18 mq/l di prodotto. (dato puramente indicativo)
Confezione:
Bottiglia 0.750 lt
Bidoncino 4 lt
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:
_ Intonaci
_ Manufatti edili assorbenti
_ Cemento
_ Gesso
_ Cartongesso.

AVVERTENZE
- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego: +5°C/+35°C
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non applicare in condizioni di forte umidità, di pioggia imminente o di pieno sole.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.