

P014



FINITURA BIANCA PER INTERNI

DATI TECNICI

Granulometria: $\leq 0,6$ mm

Acqua d'impasto: 25-27%

Massa volumica apparente: (UNI EN 1015-10) 1500 Kg/m³

Resistenza a compress. 28gg: (UNI EN 1015-11) $\geq 3,5$ N/mm²

Resistenza a flessione 28gg: (UNI EN 1015-11) $\geq 1,5$ N/mm²

Adesione al supporto: (UNI EN 1015-12) 0,80 N/mm²

Conducibilità termica: (UNI EN 1745:2002) 0,45 W/mK

Reazione a fuoco: Classe A1

Classe di resistenza: CSIII

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura civile per interni idonea a rifinire intonaci di fondo come **"P01 - Intonaco Tradizionale"**, **"P01 FLASH-Intonaco Tradizionale Flash"**, **"P016 - Intonaco Tradizionale Fibrorinforzato"**, **"P08-Intonaco Tradizionale Alleggerito"**.

Garantisce un ottimo sottofondo per l'applicazione di **"P015 - Rasatura Bianca"**.

CICLO APPLICATIVO

- 1_ Il supporto deve essere pulito, omogeneo, resistente, complanare e uniformemente assorbente
- 2_ I calcestruzzi devono essere privi di qualsiasi tracce di efflorescenza salina, disarmanti e trattati con uno strato di **"P080 - Rasa System HP Grigio"**, **"P081 - Rasa System HP Bianco"** o **"RasaFibra Evolution"**
- 3_ Inumidire i supporti prima dell'applicazione
- 4_ Impastare con acqua pulita con agitatore a frusta a basso numero di giri
- 5_ L'applicazione, con spatola metallica, va effettuata in due strati
- 6_ Non superare lo spessore di 3 mm totali
- 7_ A maturazione avvenuta del prodotto è possibile applicare il rivestimento decorativo.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Composizione:

cemento bianco, fiore di calce idrata e aggregati lavici di natura basaltica (polvere di marmo)

Consumo:

2,2 Kg/m²

Confezione:

sacco 25 Kg

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.

conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

- _ Intonaci tradizionali o premiscelati a base di cemento e calce, nuovi o stagionati
- _ Intonaci cementizi resistenti e stagionati
- _ Calcestruzzi trattati con **"P080-Rasa System HP Grigio"** o **"RasaFibra Evolution"**.

NON APPLICARE SU:

- _ Rivestimenti plastici, pittura o supporti verniciati o inassorbenti
- _ Supporti con irregolarità superiore a 10mm
- _ Intonaci stabili o supporti inconsistenti e friabili.

AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego +5° _ +35°C
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti
- E' consigliabile inumidire i supporti il giorno prima dell'applicazione, specialmente con climi caldi o secchi
- Prodotto pronto all'uso aggiungere solo acqua nella quantità indicata
- Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi
- Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti



EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed interno
per usi generali (GP)

QUALITÀ

Organizzazione con sistema di gestione per la qualità. Certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. - Certificato n° 09276