



P015

RASATURA BIANCA PER INTERNI



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Composizione:

cemento bianco, fiore di calce idrata e finissima polvere di marmo

Consumo:

0,8 Kg/m² (2 strati)

Confezione:

sacco 25 Kg

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità, conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

- _ Intonaci a calce e cemento trattati con "P014"
- _ Calcestruzzo trattato con "P081-Rasa System HP Bianco" e intonaci cementizi trattati con "P014-Finitura Bianca per Interni"

NON APPLICARE SU:

- _ Irregolarità superiore a 4mm
- _ Superfici inconsistenti
- _ Supporti in gesso

AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego +5° _ +35° C
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti
- E' consigliabile inumidire i supporti il giorno prima dell'applicazione, specialmente con climi caldi o secchi
- Prodotto pronto all'uso aggiungere solo acqua nella quantità indicata
- Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi
- Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti

QUALITÀ

Organizzazione con sistema di gestione per la qualità. Certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. - Certificato n° 09276

DATI TECNICI

Granulometria: $\leq 0,06$ mm

Acqua d'impasto: 45%

Massa volumica apparente: (UNI EN 1015-10) 1350 Kg/m³

Resistenza a compress. 28gg: (UNI EN 1015-11) ≥ 6 N/mm²

Resistenza a flessione 28gg: (UNI EN 1015-11) $\geq 1,5$ N/mm²

Adesione al supporto: (UNI EN 1015-12) $> 0,90$ N/mm²

Conducibilità termica: (UNI EN 1745:2002) 0,75 W/mK

Reazione a fuoco: Classe A1

Classe di resistenza: CSIV

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

Rasante cementizio a granulometria fine formulato per rasare superfici interne trattate con "P014 - Finitura Bianca per interni".

Idoneo a ricevere qualsiasi pittura traspirante.

CICLO APPLICATIVO

- 1_ Il supporto deve essere stabile, stagionato, asciutto, privo di parti inconsistenti
- 2_ Rimuovere rivestimenti sintetici non perfettamente aderenti
- 3_ Impastare con acqua pulita ed amalgamare fino a raggiungere la consistenza ottimale con agitatore a frusta
- 4_ Lasciare riposare l'impasto per almeno 10 min. e rimescolare senza aggiungere altra acqua
- 5_ Applicare usando spatola d'acciaio in spessore 1-2 mm e ricoprire con una seconda mano dove è necessario
- 6_ Per decorare con pittura attendere la perfetta essiccazione in particolar modo nella stagione fredda



EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed interno
per usi generali (GP)

