MILANO

RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE per esterni

DATI TECNICI

Grana: 1,2mm - 1,5 mm
Aspetto: Rustico continuo tipo veneziano
Colore da barattolo: bianco e tinte da cartella
Densità kg/lt: 1,750±0,05
Viscosità di fornitura 25°C: 28000±2000 m.Pa.s.
Residuo secco volumetrico: 70±2%
Spessore per mano: 1,2mm - 1,5 mm
Diluizione: pronto all'uso

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

Milano è un rivestimento rustico di grana media a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa pigmenti coloranti selezionati e riempitivi silicei (a granulometria controllata). La formulazione calibrata conferisce al prodotto: facilità di applicazione, lavorabilità, elevata resistenza agli alcali, alla luce, alle intemperie. Il prodotto essiccato si presenta duro, elastico, con un gradevole effetto estetico decorativo, massima resistenza colorimetrica anche su superfici esposte ad una forte radiazione solare.

CICLO APPLICATIVO

Preparazione della superficie

1 _ Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto.

2 _ Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con rasanti adatti tipo **ICEA Rasafibra Evolution, ICEA Rasa facile** o **ICEA Rasa System (vedi scheda tecnica).**

Modalità di applicazione

1 _ Milano è pronto all'uso non richiede diluizione

2 _ Mescolare bene in modo da ottenere una pasta soffice omogenea e stenderlo uniformemente con frattazzo di plastica o di acciaio inox.

3 _ Prima che il prodotto inizia a filmare in superficie, lisciare con il frattazzo di plastica in senso lineare o circolare, secondo l'effetto desiderato.

Superfici Murali

1 _ Applicare una prima mano di fondo isolante **Europa**

2 _ Dopo circa 4 ore, applicare una prima mano di **Milano**, ad essiccazione venuta dopo 12 ore applicare una seconda mano.

In presenza di intonaci vecchi molto sfarinanti e degradati applicare una mano di isolante consolidante **Asia**, e procedere con la rifinitura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Resa teorica:
1,5-1,8 kg/m² per mano
Applicazione:
taloscia: da 0 a 2% di acqua al bisogno
Tempi di asciugatura 25°C:
fuori tatto: 2-3 ore
secco al tatto: 4-5 ore
asciutto 18-24 ore
Confezione:
25kg
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

_Superfici in intonaco civile,
_Intonaco fibrorinforzato,
_Calcestruzzo,
_Cemento prefabbricato,
_Fibrocemento,
_Su intonaci e rivestimenti minerali o plastici,
_Su idropitture minerali o sintetiche

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. - Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.
- Il colore bianco e tinte pastello possiedono maggiore riflessione solare
- Non applicare su supporti con umidità di risalita.
- Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione, dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere per almeno 24 – 36 ore
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline con umidità di risalita non garantiscono l'aderenza del prodotto al supporto, inoltre danneggiano la colorazione in superfice con formazioni di macchie biancastre o/e colature disuniformi.