



P010

INTONACO CEMENTIZIO AGGRAPPANTE



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Composizione:

cemento e aggregati lavici di natura basaltica

Consumo:

12 Kg/m² (spessore 1cm)

Confezione:

sacco 25 Kg o sfuso

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

- _ Superfici in calcestruzzo molto lisce con presenza di disarmanti
- _ Pannelli prefabbricati
- _ Superfici ammalorate
- _ Blocchi di cemento

NON APPLICARE SU:

- _ Supporti in gesso
- _ Supporti verniciati
- _ Supporti inconsistenti e friabili
- _ Murature miste senza adeguata preparazione preventiva (rete, rinzafo, ecc.)
- _ Pannelli e blocchi in legnacemento o polistirolo, se non previo fissaggio meccanico e rete portaintonaco.

AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego +5°; +35° C
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti
- E' consigliabile inumidire i supporti il giorno prima dell'applicazione, specialmente con climi caldi o secchi
- Proteggere l'intonaco da una rapida essiccazione ed inumidire per alcuni giorni dopo l'applicazione
- Non applicare su supporti non omogenei se non opportunamente preparati (rete)

QUALITÀ

Organizzazione con sistema di gestione per la qualità.
Certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A.
- Certificato n° 09276



EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed interno
per usi generali (GP)



DATI TECNICI

Granulometria: $\leq 2,5$ mm

Acqua d'impasto: 20-22%

Massa volumica apparente: (UNI EN 1015-10) 1750 Kg/m³

Resistenza a compress. 28gg: (UNI EN 1015-11) ≥ 6 N/mm²

Resistenza a flessione 28gg: (UNI EN 1015-11) $\geq 2,5$ N/mm²

Permeabilità al vapore acqueo: (UNI EN 1015-19) $< 2,5$

Adesione al supporto: (UNI EN 1015-12) $> 0,9$ N/mm²

Classe assorbimento d'acqua: (UNI EN 998-1) W0

Classe di resistenza: (UNI EN 998-1) CS IV

Conducibilità termica: (UNI EN 1745:2002) 0,75 W/mK

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

Arriccatura di fondo per esterni ed interni. Elevate caratteristiche di adesione.

CICLO APPLICATIVO

- 1_** Il supporto deve essere omogeneo, privo di polvere, privo di materiale degradato
- 2_** A macchina o a mano con cazzuola, dosare l'acqua d'impasto fino ad ottenere una consistenza plastica
- 3_** Dopo alcuni minuti dall'applicazione procedere alla livellatura con staggia di alluminio
- 4_** Dopo almeno 6-8 ore dall'applicazione (terminata la fase plastica) la superficie ottenuta è idonea alla successiva intonacatura con: **"P01-Intonaco Tradizionale"**, **"P01 FLASH-Intonaco Tradizionale Flash"**, **"P01 IF-Intonaco Tradizionale Idrofugato"**, **P08-Intonaco Tradizionale Alleggerito"** e **"P016-Intonaco Cementizio Fibrorinforzato"**.